



2016  
CPD-G224-01  
EN 12620

## WARENDEKLARATION - BETON

<b>Geltend ab:</b> 01.09.2016		<b>Ersetzt die Deklaration vom:</b> 10.01.2008
<b>Hersteller:</b>	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66 Fax: +45 97 99 51 15
<b>Produktionsort:</b>	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66
<b>Produktname:</b>	<b>Luxovite® 8/16</b>	
<b>Produktbeschreibung:</b>	Kalcinierter Flint – gebrochenes Material	

	Erwarteter Wert	Variationsgrenzen	Kategorie
EN 1097-6 Rohdichte, wassergsättigter Basis, trockener Zustand (Mg/m <sup>3</sup> )	2,3	2,25-2,35	
EN 1097-6 Absorption: (%)	2,6	2,0-3,0	
EN 1744-1 Chloridinhalt (%)	0.00	≤ 0.001	
Berechneter äquivalenter Alkaliinhalt	0.00	≤ 0.004	
EN 933-1 Kornkurve: (Durchfall in %), Trocken gesiebt			G <sub>c</sub> 85/20
32 mm	100		
16 mm	100	100	
11,2 mm	85	65-90	
8 mm	7	7-16	
5,6 mm	2	1-4	
4 mm	1	1-3	
2 mm	1	1-2	
0,25 mm	1	1-2	
0,063 mm	0,6	0,2 – 0,8	

**Lieferantenerklärung:** Luxol A/S erklärt hiermit, daß das obige Material geprüft worden ist und die Anforderungen an DS/EN 12620 und DS 2426 erfüllt.  
Laufende Produktionskontrolle und Bescheinigungsmethode 2<sup>+</sup>.

Direktor Per Aarsleff Larsen