



2016
 CPD-G224-01
 EN 12620

WARENDEKLARATION - ASPHALT

Geltend ab: 31.03.2016		Ersetzt die Deklaration vom: 10.02.08
Hersteller:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66 Fax: +45 97 99 51 15
Produktionsort:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tlf.: +45 97 99 51 66
Produktname:	Luxovite® 0/2	
Produktbeschreibung:	Kalcinierter Flint – gebrochenes Material	

	Erwarteter Wert	Variationsgrenzen	Kategorie
Rohdichte auf wassergesättigter trockener Zustand (Mg/m³)	Basis, 2,30	2,20–2,40	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,5	0,3-2,0	
EN 1744-1 Chloridinhalt (%)	0.00	≤ 0.001	
EN 1744-1 Humusinhalt	heller	<u>kein</u>	
ASTM C1260 Akzelerierte Expansion von Mörtelprismen (%)	0,02	≤ 0,1	
Berechneter äquivalenter Alkaliinhalt	0.00	≤ 0.004	
EN 933-1 Kornkurve: (Durchfall in %) Trocken gesiebt			
4 mm	100	100	G _{f85} (G _{tc10})
2,8 mm	99	98-100	
2 mm	90	85-100	
1,4 mm	72	60-80	
1 mm	50	40-65	
0,5 mm	26	15-40	
0,25 mm	15	9-22	
0,125 mm	8	5-15	
0,063 mm	4	2-10	

Lieferantenerklärung: Luxol A/S erklärt hiermit, daß das obige Material geprüft worden ist und die Anforderungen an DS/EN 13043, Heiasphalt erfllt. Laufende Produktionskontrolle und Bescheinigungsmethode.

Direktor Per Aarsleff Larsen