



2016
CPD-G224-01
EN 12620

WARENDEKLARATION - BETON

Geltend ab: 01.09.2016		Ersetzt die Deklaration vom: 10.01.2008
Hersteller:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tel.: +45 97 99 51 66 Fax: +45 97 99 51 15
Produktionsort:	Luxol A/S Tangrimme 19 DK-7700 Thisted	Tlf.: +45 97 99 51 66
Produktname:	Luxovite® 0/2 für Beton	
Produktbeschreibung:	Kalcinierter Flint – gebrochenes Material	

	Erwarteter Wert	Variationsgrenzen	Kategorie
Rohdichte auf wassergesättigter trockener Zustand (Mg/m^3)	Basis, 2,30	2,20–2,40	
EN 1097-6 Absorption: (%)	0,5	0,3-2,0	
EN 1744-1 Chloridinhalt (%)	0.00	≤ 0.001	
EN 1744-1 Humusinhalt	heller	<u>kein</u>	
ASTM C1260 Akzelerierte Expansion von Mörtelprismen (%)	0,02	$\leq 0,1$	
Berechneter äquivalenter Alkaliinhalt	0.00	≤ 0.004	
EN 933-1 Kornkurve: (Durchfall in %) Trocken gesiebt			
	4 mm 100	100	G _{f85} (G _{tc10})
	2,8 mm 99	98-100	
	2 mm 90	85-100	
	1,4 mm 72	60-80	
	1 mm 50	40-65	
	0,5 mm 26	15-40	
	0,25 mm 15	9-22	
	0,125 mm 8	5-15	
	0,063 mm 4	2-10	
			f ₁₆

Lieferantenerklärung: Luxol A/S erklärt hiermit, daß das obige Material geprüft worden ist und die Anforderungen an DS/EN 12620 und DS 2426 erfüllt.
Laufende Produktionskontrolle und Bescheinigungsmethode 2⁺.

Direktor Per Aarsleff Larsen